


















 PANEL DE PROCESOS RESUMEN	RESISTENCIA CNS				PASIVADO				PROCESO	
	Sn Sellado		Con Sellado		Color				Proceso en Tambor	Proceso en Estático
	Oxido Blanco 	Oxido Rojo 	Oxido Blanco 	Oxido Rojo 	INCOLORO 	IRISADO 	AZULADO 	NEGRO 		
Zinc Electroítico	6 h a 240 h *	480 h	72 h a 240 h *	600 h					✓	✓
Zinc Níquel	240 h	720 h a 1.200 h *	480 h	720 h a 2.000 h *					✓	✓
Zinc Hierro	200 h	600 h	200 h	600 h					✓	✓
Níquel Químico		48 h a 72 h *							✓	✓
Fosfatado Zinc		24 h		72 h aceitado	GRIS CLARO				✓	✓
Fosfatado Manganeso		24 h		72 h aceitado	GRIS OSCURO / NEGRO				✓	✓
Decapado + Abrillantado	Protección temporal de almacenamiento								✓	✓

\* Dependiendo de espesores aplicados.